



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

ATTESTAZIONE / ASSESSMENT – NO. 1756/23

METODO DI VALUTAZIONE: NFPA 130: 2020
Assessment method

RICHIEDENTE: ISOLA GmbH
Sponsor
Isolastraße 2
52353 Düren - Germany

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: PCL-FR-370HR
Denomination of the material

SPESSORE E COLORE DEI CAMPIONI: 1.55 mm - Naturale / Natural
Thickness and colour of the samples (Dens.: 2088 kg/m³)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: Placche in materiale plastico rigido di colore giallo (colore naturale).
Description of the material Yellow (natural-coloured) plates made of rigid plastic.



VALUTAZIONE DEI RISULTATI / EVALUATION OF THE RESULTS

La valutazione dei risultati sotto riportata è stata effettuata secondo quanto previsto da NFPA 130: 2020 § 8.4.1.10. Essa si riferisce alla prova condotte secondo ASTM E 1354-22c.

Si ricorda che altre specifiche di prodotto potrebbero richiedere diversi limiti di accettabilità, pertanto il presente documento è da ritenersi valido solo nei confronti di quanto richiesto da NFPA 130.

The evaluation of the results reported below has been effected according to the prescriptions of NFPA 130: 2020 § 8.4.1.10. It refers to the test effected according to ASTM E 1354-22c.

We remind that other product specification could request different acceptance limits, therefore this document is to be deemed valid only with respect to the requirements of NFPA 130.

Riferimento Rapporto di Prova Test Report Reference	Metodo di prova Test method	Valori trovati Values found	Limiti di conformità applicati: Compliance limits applied: NFPA 130, § A 8.4.1.10
1756.1AS0020/23 by LAPI S.p.A. in data / on date 25/09/2023	ASTM E 1354-22c	$q''_{180} = 24.8 \text{ kW/m}^2$ $F_f = 352 \text{ m}^2/\text{kg}$	$q''_{180} < 100 \text{ kW/m}^2$ $F_f < 500 \text{ m}^2/\text{kg}$

Pertanto / Therefore

Il materiale sottoposto a prova **È CONFORME** a quanto richiesto da **NFPA 130, § A 8.4.1.10** limitatamente a materiali la cui area nella configurazione di uso finale sia minore di 100 cm².

*The material submitted to test **COMPLIES** with the requirements of NFPA 130, § A 8.4.1.10 with limitation to materials whose area in end use configuration is less than 100 cm².*

Questo documento fa riferimento al Rapporto di Prova no. 1756.1AS0020/23 emesso da questo Laboratorio. La presente Attestazione si riferisce ai risultati ottenuti sui campioni di materiale forniti dal Richiedente (Rif. Laboratorio no. 1756/23). Essa deve essere letta congiuntamente al Rapporto di Prova.

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna operazione di campionamento della produzione.

This assessment refers to the Test Report no. 1756.1AS0020/23 issued by this Laboratory.

This Assessment refers to the results obtained on the samples of material supplied by the Sponsor (Ref. Lab. code no. 1756/23).

This Assessment has to be read in conjunction with the Test Report.

The Laboratory has not been involved in any sampling procedure of the material from the production.

Prato, 25/09/2023

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager

Il Direttore Tecnico

The Technical Director

Valid until: 24/09/2026

David Borsini

Luca Ermini